



**Pierre Frey sas**  
**Mrs. Virginie Gendrot**  
**47 rue des Petits Champs**  
**75001 PARIS**  
**Frankrijk**

**Votre message du**  
04-06-2019

**Votre référence**

**Date**  
13-06-2019

## Rapport d'analyse 19.03337.19

Essais demandés :

**UK Furniture and Furnishings  
(Fire) (Safety) regulations (1988)  
No. 1324**

**Réglementations d'Ameublement du RU (Feu) (Sécurité) 1988  
No. 1324 - Schedule 4 part I – Essai à la cigarette - BS 5852  
part 1 (1979)**

| Numéro d'identification | Informations données par le client | Date de réception |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------|
| T1912575                | F3411 Velours HYERES               | 04-06-2019        |

**Gina Créelle**  
Responsable de la commande de tests

Ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans permission écrite de Centexbel.  
Les résultats d'analyse valent pour les échantillons reçus. Centexbel n'est pas responsable de la représentativité des échantillons.  
Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

**Référence: T1912575 - F3411 Velours HYERES**

**Réglementations d'Ameublement du RU (Feu) (Sécurité) 1988 No. 1324 - Schedule 4 part I – Essai à la cigarette - BS 5852 part 1 (1979)**

Date de la fin de l'essai 11-06-2019  
Norme appliquée UK Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) regulations (1988) No. 1324

Déviaton de la norme -

Conditionnement 23°C, humidité relative 50%

Les résultats d'essai suivants ne se rapportent qu'à l'allumabilité de la combinaison des matières dans les conditions particulières d'essai ; ils ne sont pas destinés à un moyen d'évaluer le risque total du feu des matières utilisées.

Les éprouvettes ne sont pas nettoyées

Rembourrage T 23140 (Recticel) \* - mousse non-ignifugée - ± 22 kg/m<sup>3</sup>

\* Le rembourrage répond aux exigences indiquées à la liste 5 partie 1 des réglementations d'Ameublement du RU (Feu) (Sécurité) 1988

|  | 1            | 2            |
|--|--------------|--------------|
| <b>Critères de combustion</b>          |              |              |
| Combustion évoluant dangereusement     | non          | non          |
| Assemblage d'essais consumé            | non          | non          |
| Combustion jusqu'aux extrémités        | non          | non          |
| Combustion a travers toute l'épaisseur | non          | non          |
| Combustion pendant plus de 1 heure     | non          | non          |
| Examen final / combustion progressive  | non          | non          |
| <b>Critères d'inflammation</b>         |              |              |
| Inflammation                           | non          | non          |
|  |              |              |
|  | non-allumage | non-allumage |

**Conclusion Non-allumage**